HELIFLEX

Descripción: Sellador de poliuretano mono-componente de módulo medio-alto de curado con la humedad atmosférica.

Código: 600779

Revisión y Fecha: 3 03/23

Características: Mono-componente. No hace falta mezcla previa. No ataca los materiales alcalinos ni corroe los metales. Buena adherencia sobre una amplia variedad de substratos. No merma. Amortigua las vibraciones. Capaz de soportar esfuerzos dinámicos. Buena capacidad de relleno de huecos. Puede pintarse*. * Ver Observaciones. Apto para exteriores e interiores.

Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: HELIFLEX no curado:

Aspecto:		Pasta cremosa homogénea.
Descuelgue (EN 27390):	mm.	< 3
Secado al tacto:	horas	1 - 2
Velocidad de curado:	mm/día	Aprox. 3
(23ºC y 55% H.R.)		
Temperatura de Aplicación:	ºC	+5 a +40

RENDIMIENTO: Longitud sellado (m) = 300/anchura (mm) x profundidad (mm)

Aplicaciones: Pegado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, mamparas, etc.) Sellado de juntas entre tabiques. Sellado entre carpintería y obra y carpintería entre sí. Sellado de juntas en suelos y pavimentos. Sellado y uniones en la industria en general (ventilación, aire acondicionado, automóvil, containers, caravanas, etc.). Relleno de grietas y fisuras. Uniones sometidas a golpes o vibraciones.
No adecuado para la aplicación de doble acristalamiento, ni para materiales plásticos con alto contenido en plastificante

Forma de uso: Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora. Rellenar con HELIFLEX la junta convenientemente tratada. Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando la cinta antes de que el sellador forme piel.

Recomendaciones: *procurar una buena ventilació*n evitándose la proximidad de objetos o aparatos que produzcan llama o brasa. Antes de consumir alimentos, fumar, etc., deberán lavarse las manos

Presentación: Cartuchos de aluminio de 300 cc. cajas de 12 cr. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.