KEMSEAL

Descripción: Sellador acrílico para hormigón impreso.

Código: 130430

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Disolución de resinas para aplicar sobre superficies de hormigón, formando una película superficial de aspecto brilloso. Incoloro. Aumentar la resistencia superficial de la superficie es tratadas. Durabilidad y resistencia: Los pavimentos tratados son más duros, resistentes y de mayor duración. Resistencia química: Los pavimentos tratados poseen mayor resistencia ante productos químicos industriales y ante la luz ultravioleta. Secan formando un color uniforme disminuyendo la tendencia al amarillento y la decoloración de los substratos.

Especificaciones:
Naturaleza: Mezcla equilibrada de resinas acrílicas y disolventes aromaticos
Aspecto: Incoloro
Olor: Caracteristico
Densidad (KG/LT): 0.900 +/- 0.010
Indice de refracción (nD): 1.495 +/- 0.010
Tiempo de secado: 6-8horas
Rendimiento: 4-10 m2/Litro

Aplicaciones: Sellado de hormigón impreso. Aplicación sobre suelo de hormigón. Aplicación sobre fachadas y otras superficies verticales. Aplicación en prefabricados. Sellador tapaporo de superficie porosa: Barro cocido, hormigón, mármol envejecido, etc.

Forma de uso: Es imprescindible que la superficie esté seca y limpia de polvo, suciedad, restos de cemento, etc si se trata de una superficie nueva, es conveniente aplicar un limpiador ácido para eliminar la eflorescencia que puedan salir posteriormente. Comprobando que se trate de superficies no calizas. Aplicar solo en superficies porosas. Aplicar preferentemente mediante el rodillo de pelo corto, extendiendo el producto de forma que no quede líquido sobre la superficie. En sustratos muy porosos pueden ser necesaria una segunda capa. No debe aplicarse en exteriores con tiempo húmedo o lluvioso.

Recomendaciones: Es importante que la superficie esté bien seca. Aplicar en capas finas. Puede ser recomendable hacer un ensayo previo para ver el resultado en la superficie en la que se pretende aplicar.

Presentación: *1, 5, 30, 60L. Consultar para otros formatos.*

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.