



KOTE STREAT

Descripción: Pintura monocomponente de señalización vial.

Código: 130715

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Este producto cumple con los requisitos establecidos para los materiales empleados en la señalización horizontal y los métodos de ensayo de laboratorio necesarios, especificados en la norma UNE 135200-2 de "equipamiento para la señalización vial, señalización horizontal, materiales/ensayos de laboratorio" vigente. Antideslizante: Puede suministrarse en acabado rugoso antideslizante. En este caso agitar antes de usar y cada poco tiempo mientras se usa.

Especificaciones:

- Consistencia: 87 +/- 10 KU
- Densidad relativa: 1.53+/-0.02 gr/cm3
- T secado: <20 min
- Solidos: 63 +/- 2%
- Poder cubriente: Rc=98
- Contenido ligante: 16 +/- 5
- Contenido titanio: (señal pintado blanco): 12+/-5
- Resistencia sangrado: B<0.05
- Envejecimiento acelerado: <0.05
- Resistencia a álcalis: sin defectos superficiales.

Aplicaciones: Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados. Especialmente recomendada para la pintura sobre filmes de hormigón por ser insaponificable. Excelente comportamiento frente al amarilleo. Gran resistencia a la abrasión. Blancura. Adherencia a todo tipo de pavimentos rígidos y flexibles. Por haber sido formado con resina acrílica especiales, presenta también las siguientes propiedades: Resistente a sales inorgánicas utilizadas en carreteras de montaña. No amarillea por acción de los rayos ultravioleta (UVA). Secado profundo integral (S.P.I), incorporado por primera vez en una pintura de un solo componente hace que alcance una extraordinaria dureza en un tiempo de récord.

Forma de uso: Homogeneizar bien el producto. Aplicar con rodillo, pistola o máquina pintabanda equipada de pistola de pulverización de aire. Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, se puede diluir entre un 1% y un 2% con disolvente. Se debe homogeneizar bien el producto. La aplicación ha de ser sobre superficie limpia y seca. Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de lecheras de curado que pueden perjudicar la adherencia y la propiedades de la pintura. No se debe aplicar a temperatura menor de 5°C, ni superiores a 400°C.

Recomendaciones: Se recomienda 200-300 gr/m2 dependiendo de la uniformidad del pavimento. No aplicar con tiempo húmedo lluvioso. P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligroso especiales, conforme a la normativa local.

Presentación: 25kg. Consultar para otros formatos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad