KOTEVAL IP

Descripción: Protector al agua a poro abierto para tratamiento exterior de madera.

Código: 131730

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Especial para el teñido y protección de la madera en exterior, contacto sedoso, acabado semimate. Penetra profundamente en la madera a poro abierto. Al no formar capa continua de que la madera transpire por sí misma y mantenga siempre el equilibrio entre la humedad que tiene y la del medio ambiente que la rodea, consiguiendo proteger y embellecer la madera respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas. Ofrecen alta resistencia a los rayos UV, son elásticos, repelentes al agua y contienen aditivos permitidos por normativa europea que permiten los hongos carcomas y termitas. Propiedades: Microporos, de una forma película. Es hidrófugo y de gran elasticidad, contiene filtro solar. Contienen aditivos permitidos para protección general de la madera. Previene el azulado, moho y deterioros (pudrición) de la madera. Terminación sedosa al tacto. Respetuoso con el medio ambiente, producto ecológico.

Especificaciones:

Aspecto: Liquido blanco lechoso
Densidad: 1.000 +/- 0.010
Sólidos: 21-25%
Secado al tacto: 30-60min.
Repintado: 2-3horas
Contenido en isotozolona: 1% (Aditivo funguicida)
COV'S: 30Gr /Kg

Aplicaciones: Para todo tipo de maderas, maquizas o contrachapadas, empleadas en decoración o industria afines (suelos, ledes, vigas, cerchas, barcos, puertas ventanas, muebles de jardín, casas, pérgolas, bayas, etc). Acabado: Transparente. Colores: Pino, roble,, castaño, teca, palisandro, embero, cerezo y wengue.

Forma de uso: Agitar perfectamente antes de su uso 1º preparación de superficie deberá estar limpia de polvo y exenta de moho salitre, grasas. Antes de aplicar, comprobar que la madera esté seca (humedad <20%) y lijada. Si la temperatura exterior es muy alta, se aconseja humedecer la madera con un paño mojado en agua para beneficiar la aplicación del producto. 2º el tratamiento de maderas exteriores, he alto contenido en taninos (pigmento que la madera contiene), se aconseja limpiarla primero con un paño mojado en disolvente universal. Se puede limpiar también con chorro de agua a presión, con cepillo de Cedra o lija fina siempre en el sentido de la veta de la madera. 3º rendimiento: Producto listo para su uso rendimiento 125-150 ml por m2 (6-8 m2/L). Se aconseja dar una segunda mano transcurrida 2-3 h según temperatura y H.C. Limpieza de útiles con agua y jabón antes de que seque el producto en los utensilios. El secado de estos producto pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales y de la cantidad de material aplicado.

Recomendaciones: T. De aplicación: entre 5-35 ºC humedad relativa : <70% útiles de aplicación. Brocha, rodillo, esponja, pistolas. No necesita dilución, listo para su uso.

Presentación: *5L. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.