



# KOTEVAL SELLADOR EPOXI IMPRIMACION

**Descripción:** IMPRIMACION PARA RECUBRIMIENTOS EPOXIDICOS

**Código:** 130905

**Revisión y Fecha:** 01 03/22

**Características:** Está formulado especialmente para la imprimación de soportes de hormigón como paso previo a la colocación de un revestimiento epoxi o poliuretano. Su grado de humectación y su elevado poder de adherencia que consigue recubrir pequeños poros sin producir burbujas lo hacen especialmente útil como imprimación epoxi universal. Baja viscosidad. Alto poder de adherencia. Fácilmente aplicable.

**Especificaciones:** Naturaleza: Mezcla equilibrada de resinas y disolventes  
Color: Incoloro  
T. Trabajo de la mezcla: 30min (°25) Rendimiento: 3-5m<sup>2</sup>/kg

**Aplicaciones:** Imprimación sobre hormigón, morteros epoxi, soportes cementosos y superficies metálicas.

**Forma de uso:** Preparación de la superficie: La superficie a tratar de resistente, firme y porosa. La superficie a tratar sea seca y limpia de grasa y polvo .- limpieza química: Abrir el poro y limpiar restos sueltos mediante un limpiador ácido, enjuagar con agua y dejar secar.- limpieza física: Realizar un cepillado mediante cepilladora o muela para eliminar partículas sueltas y lechada de cal. Aspiración de polvo justo antes de aplicar el producto. Preparación de la mezcla: La mezcla debe realizarse en las proporciones suministradas 3 partes de base / 1 catalizador. Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme, aplicar una capa y dejar secar 24 horas antes de aplicar el recubrimiento

**Recomendaciones:** Es importante que la superficie esté bien seca. Aplicar en capas finas. Puede ser recomendable hacer un ensayo previo.

**Presentación:** *Envase de 20 y 4kg. Consultar para otros formatos.*

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad.