



KOTEVAL SELLADOR EPOXI IMPRIMACION

Descripción: IMPRIMACIÓN PARA RECUBRIMIENTOS EPOXÍDICOS

Código: 130920/130905 ROESBA 1102-AND-700

Revisión y Fecha: 05/03/2022

Características: Está formulado especialmente para la imprimación de soportes de hormigón como paso previo a la colocación de un revestimiento epoxi o poliuretano. Su grado de humectación y su elevado poder de adherencia que consigue recubrir pequeños poros sin producir burbujas lo hacen especialmente útil como imprimación epoxi universal.

Especificaciones: Naturaleza: mezcla equilibrada de resina y disolvente.
Tiempo de trabajo de mezcla: 30min (25°C)
Olor: incoloro Rendimiento: 3-5 m²/ kg

Aplicaciones: Imprimación sobre hormigón, morteros epoxi, soportes cementosos y superficies metálicas.

Forma de uso: Preparación de la superficie: la superficie a tratar sea resistente, firme y porosa. la superficie a tratar esté seca, y limpia de grasa y polvo. - Limpieza química: abrir el poro y limpiar restos sueltos mediante un limpiador ácido, enjuagar con agua y dejar secar. - Limpieza física: realizar un cepillado mediante cepilladora o muela para eliminar partículas sueltas y lechada de cal. Aspiración de polvo justo antes de aplicar el producto. Preparación de la mezcla: La mezcla debe realizarse en las proporciones suministradas 3 partes de base / 1 catalizador. Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme, Aplicar una capa y dejar secar 24 horas antes de aplicar el recubrimiento.

Recomendaciones: Es importante que este bien seca. Aplicar en capas finas.
Es recomendable hacer un ensaño previo para ver el resultado en la superficie que se pretende aplicar.

Presentación: En envase de 4 y 20 kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad