KOTEVAL SELLADOR EPOXI SD ANTIDESLIZANTE

Descripción: **RECUBRIMIENTO EPOXI 100% SOLIDOS SIN DISOLVENTE ACABADO RUGOSO**

Código: 0 ROESBA 1102-AND-700

Revisión y Fecha: 05/09/2021

Características: Recubrimiento epoxi, 100% solidos, especialmente formulado para el revetimiento y tratamiento de Pavimento. Acabado rugoso. Terminacion antideslizante. Alto poder de adherencia, gran rendimiento Y aplicabilidad. Muy alto poder de cubricion en dos manos. Excelente capacidad de nivelacion. Elevada dureza y resistencia a la abrasion. Facilmente aplicable, de limpieza. Excelente cubricion.

Especificaciones:

Naturaleza: Mecla equilibrada de resina

Olor: gris absorcion agua: 0.3%
R. impacto: >/= 14,7 NM UNE-EN ISO 6272:2004
R. desgaste: 10 um UNE-EN 13892-4:2003
R. TRACCION >/= 3,8 N/mm² UNE-EN 13892-8:2003
R. FLEXION: >/= 80 N/mm² UNE-EN ISO 178:2003

Aplicaciones: Recubrimiento epoxi en parkings, naves industriales… pavimentos en industrias Alimentarias. Personalizacion de pavimentos en diferentes colores, pelicula con Buena resistencia a la abrasion y manchas, renovacion de pavimentos multicapa.

Forma de uso: Preparacion de la superficie: Antes de aplicar el producto, comprobar la humedad del soporte (no superar 4%) la humedad relativa del air y el punto de rocío. Debe hacerse un tratamiento Superficial mediante limpiador desincrustante, granallado o lijado. Manipulacion: Previamente Remover el contenido del componente A. A continuacion añadir el componente B y batir Durante 1 o 2 min con un agitador de baja velocidad hasta conseguir una mezcla uniforme. Una vez mezclado, aplicar con rodillo de pelo corto sobre el soprte. Si la superficie es porosa, dar una primera mano de imprimacion y la segunda a las 24 h con el producto.
Tiempo de trabajo mezcla (23ºC): 25 min; Tiempo de trafico peatones: 1 dia; Tiempo trafico Ligero: 2 dias; Curado total: 7 dias.

Recomendaciones: Es importante que este bien seca. *Una vez aplicado, el producto debe protegerse contra La humedad, la condensacion y el agua durante, al menos, las primeras 8 h. No aplicar Con humedad relativas superiores al 80 %. Puede ser recomendable hacer un ensaño previo para ver el resultado en la superficies en la que se pretende aplicar.*

Presentación: En envase de 5 y 30 kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.