



# KOTEVAL SELLADOR EPOXI SD

<b>Descripción:</b>	<b>RECUBRIMIENTO EPOXIDICO 100% SOLIDOS SIN DISOLVENTE</b>
<b>Código:</b>	130805
<b>Revisión y Fecha:</b>	2 04/23
<b>Características:</b>	Recubrimiento epoxi, 100% sólidos, especialmente formulado para el revestimiento, sellado y terminación De soporte de hormigón en la técnica tradicional dos capas de pintura epoxi, con excelentes cualidades decorativas y de alto brillo. Alto poder de adherencia gran rendimiento y aplicabilidad. Muy alto poder de cubrición en dos manos. Excelente capacidad de nivelacion. Elevada dureza y resistencia a la abrasión fácilmente aplicable, de limpieza. Excelente cubrición.
<b>Especificaciones:</b>	Naturaleza: Mezcla equilibrada de resina Olor: gris absorción agua: 0.3% R. impacto: $\geq 14,7$ Nm UNE-EN ISO 6272:2004 R. desgaste: 10 $\mu$ m UNE-EN 13892-4:2003 R. tracción $\geq 3,8$ N/mm <sup>2</sup> UNE-EN 13892-8:2003 R. flexión: $\geq 80$ N/mm <sup>2</sup> UNE-EN ISO 178:2003
<b>Aplicaciones:</b>	Recubrimiento epoxi en parkings, naves industriales... pavimentos en industrias Alimentarias, personificación de pavimentos en diferentes colores, realización de pavimentos autonivelantes, película con buena resistencia a la abrasión y carburantes, renovación de pavimentos multicapa.
<b>Forma de uso:</b>	Preparación de la superficie: Antes de aplicar el producto, comprobar la humedad del soporte (no superar 4%) la humedad relativa del aire y el punto de rocío. Debe hacerse un tratamiento Superficial mediante limpiador desincrustante, granallado o lijado. Manipulación: Previamente Remover el contenido del componente A. A continuación añadir el componente B y batir Durante 1 o 2 min con un agitador de baja velocidad hasta conseguir una mezcla uniforme. Una vez mezclado, aplicar con rodillo de pelo corto sobre el soporte. Cuando esta seca la Primera capa, normalmente al día siguiente se recubre con una segunda capa. Tiempo de trabajo mezcla (23°C): 25 min; Tiempo de trafico peatones: 1 día; Tiempo trafico Ligero: 2 días; Curado total: 7 días.
<b>Recomendaciones:</b>	Es importante que este bien seca. Una vez aplicado, el producto debe protegerse contra La humedad, la condensación y el agua durante, al menos, las primeras 8 h. No aplicar Con humedad relativas superiores al 80 %. Puede ser recomendable hacer un ensaño previo para ver el resultado en la superficies en la que se pretende aplicar.
<b>Presentación:</b>	En envase de 5 y 30 kg. Consultar para otros formatos.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad
<b>Consumos:</b>	Se debe asegurar la formación de una capa continua y sin poros. El consumo orientativo es de 0,25 kg/m <sup>2</sup> por capa sobre hormigones nuevos fratasados finos. Las superficies rugosas deben ser previamente niveladas.