



# PLASTIRREPAR ELASTIC

**Descripción:** Mortero impermeable elástico.

**Código:** 140115

**Revisión y Fecha:** 1 03/23

**Características:** Excelente impermeabilización de soportes. Una vez fraguado y seco conserva una flexibilidad de 180° (lamina de 1mm aprox) sin romper. Absorbe microfisuras y fisuras conservando su poder impermeable. Excelente adherencia a los soportes. Apto para contacto con agua potable. Endurecimiento sin fisuración.

**Especificaciones:** Densidad amasado: Aprox. 1,4 g/cm<sup>3</sup>  
Rendimiento: 1,5Kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor  
Tiempo de mezcla: Aprox 5 min. Tiempo de maduración: Aprox 5min  
Tiempo de trabajabilidad: Aprox 1Hora Espesor aplicable: de 1 a 2 mm  
Temperatura de aplicación: de +5°C hasta +30°C  
Intervalo entre capas: 12/48 H Color: Blanco, gris, rojo

**Aplicaciones:** Impermeabilización de soportes que sufran humedades: Bajos de pies de duchas y bañeras. Impermeabilización sobre soportes que puedan sufrir pequeños movimientos o que tengan pequeñas fisuras. E impermeabilización de fosos de ascensor. Impermeabilización interior de depósitos de agua potable o tanques de agua. Impermeabilización de piscina. Impermeabilización de paredes de sótano fisuradas. Impermeabilización de muros enterrados. Impermeabilizante terrazas y balcones. Producto anti-raíces.

**Forma de uso:** Preparación del soporte: Sanear previamente las zonas dañadas y limpiar el de polvo y grasa. Humedecer el soporte antes de su aplicación. Mezcla: Mezclar los componentes en la proporción suministrada (2 partes de mortero seco y 1 de resina en emulsión). Agitar hasta conseguir una masa homogénea libre de grumos. Dejar madurar 5 minutos y agitar brevemente. Aplicación: Aplicar mediante llana, brocha o rodillo. En caso de aplicación con brocha o rodillo añadir 1-2 litros de agua en 15 kg. Aplicar un recubrimiento de entre 1 milímetro y 3 mm según aplicación no aplicar capas superiores a 1 milímetro de una vez. Para superficies que estén en contacto perfectamente con agua dejarse secar al menos 2 semanas sin líquido

**Recomendaciones:** Leer bien las instrucciones de uso antes o aplicación. Póngase en contacto con nuestro departamento técnico o con su técnico comercial para cualquier aclaración o duda

**Presentación:** 30, 15kg. Consultar para otros formatos.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad