# PLASTIRREPAR H

**Descripción:** *Mortero hidráulico para impermeabilización y rehabilitación.*

**Código:** 140725

**Revisión y Fecha:** 1 04/23

**Características:** Producto a base de cemento blanco de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especialmente y resina que le proporcionan una alta impermeabilidad. Efectivo tanto a presión directa como contra presión. Permeable al vapor de agua. Protección anticarbonatación. Protección antieflorescencias. No tóxico. Fácil aplicación. Válido para interior y exterior

.

**Especificaciones:**

EN 998-1 (MORTERO HIDROFUGO)
Aspecto: Polvo GRIS/BLANCO
Densidad de la pasta: aprox. 1,90+/-0,1 gr/cm3
Rendimiento de la pasta: Aprox. 1 Kg/m2 ppr capa
Reaccion al fuego: Clase A1 Absorcion al fuego: W2
Coeficiente de difusión de vapor de agua: μ </= 25
Adhesion: >/= 0.3 N/mm2 Forma de rotura: A/B

**Aplicaciones:** Impermeabilización de elementos de hormigón como: Depósitos, balsas, piscinas, fuentes, aljibes, etc. Muros exteriores e interiores. Muro pantalla. Túneles, tuberías de hormigón, etc. Tratamiento de humedades por capiralidad. Rehabilitación de fachadas y muros: El consolidación del soporte y protección antieflorescencias y humedades

.

**Forma de uso:** Añadir 5.5-6.5lt agua/25kg y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable. Con el soporte húmedo, el acabado final puede realizarse alisando con una llana, oh fratasando con una fratás de esponja, según la textura deseada. Mantener la superficie húmeda cuatro días. En caso de depósitos, esperar al menos cuatro días antes de su llenado, aplicar con una brocha plana o por proyección una primera capa de producto. Dejar secar de 2 a 4 horas aproximadamente y aplicar una nueva segunda capa de la misma manera. El acabado final puede realizarse alisando con una llana, o fratasando con una fratás de esponja, según la textura deseada. Mantener la superficie húmeda cuatro días en caso de depósitos, esperar al menos cuatro días antes de su llenado.
SOPORTE RECOMENDADO: Bloques, piezas, prefabricados de hormigón liso, revocos ricos en cemento y soportes tradicionales en construcción los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exento de polvo, resto de desencrofante, producto orgánicos, etc. En caso de calor, viento o sobre soporte muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua

**Recomendaciones:** Leer bien las instrucciones de uso antes de su aplicación pónganse en contacto con otro departamento técnico o con su técnico comercial para cualquier aclaración no duda. No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC. No aplicar con riesgo de heladas. En caso de fuente abierto o sol directo proteger el producto y humedecer para evitar el secado excesivamente rápido. Amasar solo la cantidad que pueda usarse en el tiempo de trabajo disponible. No reamasar ni añadir agua a un mortero que haya iniciado el fraguado. No aplicar sobre yeso o sus derivados.

**Presentación:** *25kG. Consultar para otros formatos.*

.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.