PLASTIRREPAR TXT

Descripción: *Mortero de reparación.*

Código: 140425

Revisión y Fecha: 1 04/23

Características: Preparado a base de cemento especiales, áridos seleccionados y adictivos específicos. Reforzado con fibras. Gran adherencia sobre superficie de hormigón, mortero, yeso, incluso sobre superficies impermeables. Alta resistencia a la carbonatación. Resistente a la intemperie tixotrópicos, sin descuelgue en aplicaciones de techos. Fraguado rápido. Fraguado de 15-20 minutos según temperatura. Gran resistencia. Permite acabados de gran calidad.

Especificaciones: Aspecto: Polvo gris Densidad de la pasta: aprox. 2.00 +/- 0.1 gr/cm3
Resistencia a la compresión 7 dias: >50 N/mm2 Adhesión: >/= 2MPa
Resistencia a flexión 28 días: >9 N/mm2 Contenido en cloruros: <0,05%
Modulo de elasticidad: >/=20GPa Compatibilidad térmica Parte1: >/=2N/mm2
Absorción capilar: </=0,5Kg/m2 x h0,5 Espesor mínimo: 5mm
Aplicaciones verticales sin encofrados: hasta 50mm. Agua de amasado: 15% +/- 1
Aplicaciones horizontales: hasta 100mm Tiempo de vida de la mezcla: 20-30min
Rendimiento en pasta: 2.2 Kg/m2/mm espesor

Aplicaciones: Relleno de juntas entre secciones de hormigón, elementos prefabricados y juntas de dilatación. Retracción compensada para minimizar el riego de figuración. Separaciones de elementos estructurales tales como: Columnas, vigas de puente, plantas de tratamiento, túneles. Reparación de agujeros y grietas. Reparación de superficies en mal estado. Reparación de enlucidos impermeables. Reparación de aristas cornisas y otros elementos de fachadas

.

Forma de uso: Mezcla del mortero: Añadir las 2/3 partes de agua prevista (1L por 25kg de cemento) y mezclar progresivamente a totalidad del polvo mientras se va removiendo. Posteriormente añadir el agua restante y mezclar durante 2 minutos máximo. No reparar más material del que se va a utilizar durante 30 minutos (a +20ºC). Aplicación: Aplicar el producto con llana o proyectado con pistola. Presionado para asegurar la adhesión y compactar el material firmemente. El producto se puede aplicar con varias capas, siendo el espesor mínimo por capa de 5mm. En superficies verticales pueden aplicarse espesores de hasta 50 mm sin ayuda de encofrados. En superficies horizontales el espesor máximo es de 100 milímetro. En uniones de paramentos verticales y horizontales rellenar completamente el ancho de la junta

.

Recomendaciones: Leer bien las instrucciones de uso antes o aplicación. Pónganse en contacto nuestro departamento técnico o con su técnico comercial para cualquier aclaración o duda

Presentación: *25Kg. Consultar para otros formatos.*

.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.