



# RECUBRIMIENTO EFECTO PULIDO

**Descripción:** Recubrimiento protector y consolidante de superficies porosas efecto húmedo.

**Código:** 131225

**Revisión y Fecha:** 1 04/23

**Características:** Revestimiento polimérico de baja viscosidad y muy buena penetrabilidad en el soporte aplicado. Producto monocomponente que solida y endurece superficialmente la superficie es tratadas. Mejora las propiedades mecánicas, resistente a la intemperie, y protección antimanchas. Proporciona un efecto húmedo muy natural, no amarillea. Muy buena resistencia al exterior. Rápida y fácil aplicación. Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies. Excelente resistencia a temperaturas extremas (-40°C hasta +80°C). Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura. Excelente resistencia química.

**Especificaciones:**

Aspecto. Líquido transparente	Densidad: 0.850 +/- 0.010 Kg/Lt.
Sólidos: 25%	Viscosidad: 90 Cst.
Propiedades láminas seca:	
Dureza: >60shore D	Elasticidad: >50%
Test resistencia intemperie: Apto	
Rendimiento: 3-8 Kg/m <sup>2</sup>	

**Aplicaciones:** Usos admitidos: Protección y consolidación de pavimentos, incrementando la resistencia a la abrasión y a la U.V. Protección y consolidación de fachada de monocapa, hormigón, ETC. Protección de pavimentos de microcemento. Protección y consolidación de piedra natural. Tratamiento de barro y materiales cerámicos. Protección de superficies de madera. Protección y regeneración de superficies plásticas y sintéticas. Soportes admitidos: Hormigón, mortero de cemento, cerámica, recubrimientos sintéticos (tipo poliuretano y epoxis), materiales de construcción como piedras, mármol, ladrillos, madera, metales como hierro, acero y aluminio, superficies plásticas. Para otros soportes recomendamos hacer prueba para verificar su adherencia.

**Forma de uso:** El soporte deberá estar limpio, sin grasas, sin polvo, nivelado, poroso en caso de sustrato minerales y seco. Aplicar en capas finas con un consumo aproximado de 100 g/m<sup>2</sup> por capa. El consumo final dependerá de la rugosidad porosidad del soporte y uso final. Tiempo de repintado: 6-24h pisables:24h curado total 7 días. Efecto en superficies porosas: 1 mano: Consolidante efecto húmedo sin brillo. 2 mano: Recubrimiento brillo.

**Recomendaciones:** P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos especiales, conforme a la normativa local.

**Presentación:** 25, 5, 1L. Consultar para otros formatos.

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad.